

Ricostruzione unghie gel Luanails – Metodo trifasico



I gel trifasici Luanails sono studiati per avere un'**ottima coesione**. Le loro strutture molecolari si amalgamano perfettamente, garantendo **unghie resistenti, flessibili e di lunga tenuta nel tempo**.

Il gel base Luanails può essere applicato senza primer di adesione sull'unghia o sulla tip, tuttavia consigliamo l'applicazione del primer nel caso di unghie difficili o con un letto ungueale particolarmente grasso.

Il gel costruttore Luanails, grazie alla sua viscosità alta, permette di creare facilmente la bombatura dell'unghia e non deve necessitare di limatura in quanto è autolivellante. L'eventuale bordo French va inserito tra gel base e costruttore.

Il lavoro va sigillato con il gel sigillante lucido Luanails. L'applicazione del gel sigillante lucido Luanails è molto agevole grazie al pennellino incorporato.

Passaggi

Prima di iniziare la ricostruzione unghie, l'unghia deve essere pulita e sgrassata. In caso di unghie difficili o particolarmente grasse applicare il primer di adesione Luanails e lasciarlo asciugare all'aria libera per qualche istante.



Non applicare il gel base Luanails su unghie anche lievemente umide/bagnate. Assicurarsi sempre di lavorare su unghie perfettamente preparate, pulite, sgrassate e asciute. La mancata osservazione di questa fase potrebbe avere per conseguenze il distacco totale dell'unghia ricostruite dall'unghia naturale o dal suo supporto (tip).

“Il successo di una ricostruzione unghie dipende in gran parte dalla sua preparazione.”

1. Gel base : stendere un sottile strato di gel base Luanails sulla tip o sull'unghia naturale e mettere in lampada per 2 minuti.

2. Bordo French : il bordo French va inserito tra gel base e costruttore. Disegnare il bordo con il gel French Luanails e mettere in lampada per 2 minuti.

3. Gel costruttore : il gel costruttore Luanails è autolivellante. Stendere il gel omogeneamente su tutta la lunghezza dell'unghia per creare la bombatura dell'unghia. Mettere in lampada per 2 minuti.

Dopo catalizzazione eliminare lo strato di dispersione (lo strato olioso) con lo sgrassante -cleaner- e opacizzare omogeneamente la superficie del gel costruttore con un mattoncino (buffer) a grana media o fine in modo tale da ottimizzare la coesione tra gel costruttore e sigillante.

4. Gel sigillante lucido : stendere un sottile strato di gel lucido e mettere in lampada per 4 minuti. Il gel sigillante lucido Luanails ha una viscosità bassa ed è facile da applicare grazie al pennello applicatore incorporato. Il gel sigillante lucido Luanails non va sgrassato dopo il passaggio in lampada ed è subito lucido



Contatto

Per qualsiasi chiarimento contattare il nostro servizio clienti : servizio-clienti@luanails.it